

# TemaTex NW PET RM

**STRUTTURA / Structure:** Geotessile non tessuto ottenuto con cascami tessili coesionati meccanicamente / *Mechanically bonded geotextile obtained from textile cut off*

## DESCRIZIONE Description

Identificazione materiale / <i>Material identification</i>	200	300	400	1000
Applicazione / <i>Function</i>	Separazione-Filtrazione / <i>Separation-Filtration</i>	Separazione-Filtrazione / <i>Separation-Filtration</i>	Separazione-Filtrazione / <i>Separation-Filtration</i>	Separazione-Filtrazione / <i>Separation-Filtration</i>
Colore / <i>Colour</i>	Multicolore / <i>Multicolor</i>	Multicolore / <i>Multicolor</i>	Multicolore / <i>Multicolor</i>	Multicolore / <i>Multicolor</i>

## CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE Physical and mechanical characteristics

	Norma di riferimento <i>Reference norm</i>	Unità di misura <i>Measuring unit</i>	Tolleranza <i>Tolerances</i>	200	300	400	1000
Materia prima / <i>Raw material</i>				PET	PET	PET	PET
Peso / <i>Weight</i>	EN ISO 9864	g/m <sup>2</sup>	±15%	200	300	400	1000
Resistenza a punzonamento statico CBR	EN ISO 12236	N	±25%	300	500	700	2000
Resistenza a punzonamento dinamico	EN ISO 13433	mm	±25%	>50	40	20	0
Resistenza a trazione MD / <i>Tensile strength MD</i>	EN ISO 10319	kN/m	-25%	2	3	3,3	7
Resistenza a trazione CMD / <i>Tensile strength CMD</i>	EN ISO 10319	kN/m	-25%	2	3	4,2	10
Allungamento MD / <i>Elongation MD</i>	EN ISO 10319	%	±20%	55	50	50	70
Allungamento CMD / <i>Elongation CMD</i>	EN ISO 10319	%	±20%	65	65	65	70
Porometria	EN ISO 12956	micron	±30%	80	70	65	60
Permeabilità perpendicolare al piano	EN ISO 11058	mm/s	-30%	98	58	46	10

## DIMENSIONI CARATTERISTICHE Package dimensions

		200	300	400	1000
Larghezza rotolo / <i>Roll width</i>	m	1-2	2	2	2
Lunghezza rotolo / <i>Roll length</i>	m	50	50	50	15
Rotoli per pallet / <i>Rolls/pallet</i>	n	9-20	9-20	9-20	9-20



**Pallet**



**Etichetta pallet**



**Rotolo con estensibile**



**Etichetta rotolo  
identificativa**

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecniche. Le caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, it is not our intention to violate any patents or licences.



**TeMa Technologies and Materials srl**  
Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) -  
I -  
Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60  
e-mail: [info@temacorporation.com](mailto:info@temacorporation.com)  
[www.temacorporation.com](http://www.temacorporation.com)