

STRUTTURA / Structure: Stuoia spaziatrice e drenante di monofili sintetici eventualmente accoppiata a una membrana impermeabile e traspirante, munita o meno di cordolino adesivo per le giunzioni laterali / Draining and separating layer made of a monofilament wire mesh possibly bonded to a waterproofing and permeable membrane, possibly provided with an adhesive tape for side junctions

DESCRIZIONE

Description

Identificazione materiale / Material identification	K ROOF C 10 EP S	K ROOF C 10 B S	K ROOF C 10 EP	K ROOF C 10 B	K ROOF C 10 EP +	K ROOF C 10 B +
Funzione / Function	Spaziatore sotto tetto metallico / Spacer under metallic roofing	Spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions	metallico / Spacer under metallic roofing	spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions	Spaziatore sotto tetto metallico : Spacer under metallic roofing	Spaziatore sotto tetto metallico accoppiato a membrana impermeabile e traspirante munita di cordolo adesivo per le giunzioni laterali / Spacer for metallic roofing, bonded to a waterproofing and permeable membrane with an adhesive for side junctions
Colore / Colour	nero / <i>black</i>	nero e grigio / black and grey	nero / <i>black</i>	nero e grigio / black and grey	nero / <i>black</i>	nero e grigio / black and grey

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE Physical and mechanical characteristics	Norma di riferimento Reference norm	Unità di misura Measuring unit	Tolleranza Tolerances							
Materia prima / Raw material				PP	PP	PP	PP	PP	PP	
Spessore / Thickness	EN 1849-2	mm	±15%	8	8	9	9	9,5	9,5	
Adesivo / Adhesive tape				no / <i>no</i>	si / yes	no / no	si / yes	no / <i>no</i>	si / yes	
	EN 12311-1/EN 13859-1									
Resistenza a trazione MD / Tensile strength MD	Annex A	N/5cm	±15	45	295	60	295	70	295	1
	EN 12311-1/EN 13859-1									
Resistenza a trazione CMD / Tensile strength CMD	Annex A	N/5cm	±10	20	205	25	205	40	205	
	EN 12310-1/EN 13859-1									
Lacerazione a chiodo MD / Tear strength MD	Annex B	N	±15%	-	160	-	160	-	160	
	EN 12310-1/EN 13859-1								i	İ
Lacerazione a chiodo CMD / Tear strength CMD	Annex B	N	±15%	-	210	-	210	-	210	
S _d (23°C-50% U.R.)	EN 12572	m		-	0,02	-	0,02	-	0,02	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua /Resistance to water penetration	EN 1928	class		-	W1	-	W1	-	W1	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua /Resistance to water penetration	DIN 20811	m		-	>2	-	>2	-	>2	
Resistenza alla penetrazione dell'acqua dopo invecchiamento artificiale/Resistance to water penetrations after artificial ageing	EN 13859-1 ann.D + EN 1928	class		-	W1	-	W1	-	W1	
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire	EN 13501-2	class		Е	E	E	E	E	E	
Temperatura di esercizio / Working temperature	•	°C		-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	-20 / +80	
Stabilità UV / UV Stability	_	mesi / months		3	3	3	3	3	3	

DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Package dimensions

Cimosa / Flat tab	EN 1848-2	cm	±2%	-	10	-	10	-	10
Larghezza rotolo / Roll width	EN 1848-2	m	±2%	1,4	1,5	1,4	1,5	1,4	1,5
Lunghezza rotolo / Roll length	EN 1848-2	m	±2%	30	25	25	25	25	25
Bobine per pallet / Rolls per pallet		n		9	10	9	10	9	10

Il prodotto deve essere stoccato al riparo dalle luce solare, in condizioni di assenza di umidità, lontano da fonti di calore. Deve essere preservato dal diretto contatto con acidi e alcali. Product must be stored covered from direct sunlight, in dry and fresh conditions. Avoid direct contact with chemicals (acids, alkali)

Le informazioni qui riportate sono basate sull'attuale nostro livello di conoscenza e produzione. Nuove ricerche e sviluppi sul prodotto potranno rendere necessarie ulteriori versioni. Per questo motivo ci riserviamo il diritto di aggiornare le schede tecnicheLe caratteristiche espresse si riferiscono alla produzione standard. Eventuali scostamenti o richieste di prodotti speciali, si intendono da concordare preventivamente.

The information given in this data sheet is to the best of our knowledge true and correct, however new research results and practical experience can make revisions necessary. No guarantee or liability can be drawn from the information mentioned herein. Furthermore, is not our intention to violate any patents or licences.



TeMa Technologies and Materials srl Via dell'Industria, 21 31029 Vittorio V.to (TV) - I -Tel. +39.0438.50.31 - Fax +39.0438.50.34.60 e-mail: info@temacorporation.com www.temacorporation.com

